

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

LAUROKYD® S-620: 60% σε white spirit
Περιεκτικότητα αρωματικών White Spirit 16-18%

LAUROKYD S-620**ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ**

Το LAUROKYD S-620 είναι μια αλκυδική ρητίνη μεγάλου μήκους λαδιού με βάση σογιέλαιο. Είναι κατάλληλο για οικοδομικά και ναυτιλιακά χρώματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Όπως φαίνεται και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η ρητίνη αυτή διατηρεί σχετικά υψηλό ιξώδες κατά την αραίωση.

ΚΥΡΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πολύ καλή αντοχή σε εξωτερικούς χώρους, στιλπνότητα και διατήρηση στιλπνότητας
Πολύ καλή σκληρότητα επιφανειακή και σε βάθος
Καλή αντοχή στο κιτρίνισμα στο σκοτάδι

ΣΥΣΤΑΣΗ

Τύπος λαδιού: Σογιέλαιο
Μήκος λαδιού: περίπου 62%
Φθαλικός ανυδρίτης: περίπου 26%
Πολυόλη: Πενταερυθρίτης

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

White spirit: πλήρης
Αρωματικοί υδρογονάνθρακες: πλήρης
Εστέρες, κετόνες: πλήρης
Αλκοόλες:..... αδιάλυτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μη πτητικά συστατικά (ELOT EN ISO 3251) 60% ± 2%
Ιξώδες, ως έχει
25°C (ELOT EN ISO 2884) mPa.s 7500 – 12000
Ιξώδες, 50% σε white spirit
DIN CUP 4, 20°C (DIN 53211) 240 - 285 s
Οξύτητα (ELOT EN ISO 3682 στα μ.π.) max. 12
Χρώμα, 50% μ.π.
Χρωματική Κλίμακα Gardner (ELOT EN ISO 4630) max. 4

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (πληροφοριακά)

Σημείο ανάφλεξης περίπου 40°C

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται με καλή πίστη και είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, ακριβείς. Επομένως, συνιστάται στον αγοραστή να προσδιορίσει την καταλληλότητα αυτού του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιοδήποτε αλλαγές σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο ή περαιτέρω εξελίξεις. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και άλλα θέματα, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του υλικού καθώς και σε άλλα ενημερωτικά έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

LAUROKYD S-620 gr
Version 1.0