

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

LAUROKYD® S-652: 70% σε white spirit
Περιεκτικότητα αρωματικών White Spirit 16-18%

LAUROKYD S-652**ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ**

Το LAUROKYD S-652 είναι μια κλασική ρητίνη μεγάλου μήκους λαδιού με βάση σογιέλαιο, με πολύ καλές ιδιότητες, κατάλληλη για οικοδομικά χρώματα, βιομηχανικά, υποστρώματα, αστάρια, για ξύλινες και χαλύβδινες επιφάνειες.

ΚΥΡΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πολύ καλή αντοχή σε εξωτερικούς χώρους, στιλπνότητα και διατήρηση στιλπνότητας
Πολύ καλή σκληρότητα επιφανειακή και σε βάθος
Πολύ καλή ροή, στρώσιμο και άπλωμα στο πινέλο

ΣΥΣΤΑΣΗ

Τύπος λαδιού: Σογιέλαιο
Μήκος λαδιού: περίπου 65%
Φθαλικός ανυδρίτης: περίπου 25%
Πολυόλη: Πενταερυθρίτης

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

White spirit: πλήρης
Αρωματικοί υδρογονάνθρακες: πλήρης
Εστέρες, κετόνες: πλήρης
Αλκοόλες: αδιάλυτος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μη πτητικά συστατικά (ELOT EN ISO 3251) 70% ± 2%
Ιξώδες, ως έχει
25°C (ELOT EN ISO 2884) mPa.s 22000 - 28000
Ιξώδες, 50% σε white spirit
DIN CUP 4, 20°C (DIN 53211) 75 - 100 s
Οξύτητα (ELOT EN ISO 3682 στα μ.π.) max. 12
Χρώμα, 50% μ.π.
Χρωματική Κλίμακα Gardner (ELOT EN ISO 4630) max. 4

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (πληροφοριακά)

Σημείο ανάφλεξης περίπου 40°C

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται με καλή πίστη και είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, ακριβείς. Επομένως, συνιστάται στον αγοραστή να προσδιορίσει την καταλληλότητα αυτού του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιοδήποτε αλλαγές σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο ή περαιτέρω εξελίξεις. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και άλλα θέματα, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του υλικού καθώς και σε άλλα ενημερωτικά έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

LAUROKYD S-652 gr
Version 1.0