

YOSHINO LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΑΛΚΥΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΛΑΔΙΟΥ

LAUROKYD®	ΜΗΚΟΣ ΛΑΔΙΟΥ %	ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ *	ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ %	ΔΙΑΛΥΤΗΣ *	ΙΞΩΔΕΣ 25° C ΩΣ ΕΧΕΙ dPa.s	ΟΞΥΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ GARDNER	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ							
								ΑΣΤΑΡΙΑ ΞΥΛΟΥ	ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΙΛΠΙΝΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΟΕ (VOC)	ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ	ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΕΡΝΙΚΙΑ	ΜΕΛΑΝΙΑ
A-688D	68	SP.	80	D40	25 – 50	max 12	max 4	○		●	●	●		●	
A-777	70	F.A.	100	-	40 – 65	2 – 10	max 6								●
F-1700	70	F.A.	100	-	50 – 80	max 12	max 6	○		●	●	○		●	
S-620	62	S	60	W.S.	75 – 120	max 9	max 4	●	●	●			●	●	
S-652	65	S	70	W.S.	220 – 280	max 12	max 4	●	●	●		○	●	●	
S-653	65	S	70	W.S.	40 – 70	max 12	max 4	●	●	●	○	○	○	○	
S-654	65	S	70	D40	220 – 280	max 12	max 4	●	●	●		○	●	●	

F.A.: ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

W.S.: WHITE SPIRIT

MP: ΜΕΤΗΟΧΥ PROPANOL

S: ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ

X: ΞΥΛΟΛΗ

SP: ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΙΑ/ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

D40: SHELLSOL D40 (SHELL)

T: ΤΟΛΟΥΟΛΗ

* Περιεκτικότητα αρωματικών στο W.S. = 16 – 18%

YOSHINO LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Πεντέλης 34, 175 64 Παλαιό Φάληρο

Τηλ.: +30 211 2123765